

### DESCRIÇÃO

ARGAFER 2K é um revestimento protetor tixotrópico bicomponente, de base cimentícia, resina acrílica, **inibidores de corrosão**, filler mineral e aditivos especiais, para aplicação em armaduras para proteção anticorrosiva, isento de solventes e de alta alcalinidade.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

O produto pode ser aplicado no tratamento de armaduras em todos os tipos de elementos estruturais.

- proporciona ótima aderência ao concreto, aço e argamassas;
- impermeável e resistente a CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> e sais;
- reconstitui a camada alcalina em torno da armadura;
- longa vida útil;
- fácil aplicação.

### PREPARO DA ARMADURA

A armadura a ser revestida deve estar limpa, isenta de pó, óleos, gorduras, limos e fungos e pedaços soltos, livre de qualquer produto que impeça a aderência do produto. O processo de limpeza poderá ser feito através de escova de aço ou por processo mecânico ou jato de areia.

### PREPARAÇÃO DA MISTURA

Em recipiente limpo adicionar inicialmente o componente A (líquido) que é a resina acrílica e em seguida o componente B (pó) na proporção de 1 litro de líquido para 1,25kg de pó. Com o auxílio de um misturador de baixa rotação ou uma hélice acoplada a uma furadeira, misturar completamente por no mínimo 3 minutos. Caso seja preparado manualmente misturar bem assegurando-se da completa homogeneização do produto até obter-se uma pasta sem grumos.

Não é recomendado a preparação de grande quantidade de produto, somente o suficiente e necessário para aplicação no período de 1 hora.

### APLICAÇÃO

O substrato deverá estar seco e como descrito no item preparo da armadura.

A aplicação do ARGAFER 2K deverá ser feita imediatamente após a limpeza das mesmas, com pincel ou trincha, em duas demãos, até se obter de 1 a 2mm de espessura.

Revestir as armaduras tratadas o mais rápido possível, não devendo exceder o prazo de 4 dias.

### RENDIMENTO

200g por metro linear com espessura de 2mm para uma barra de 12mm.

### PRECAUÇÕES

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Manter as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de contato com a pele, mucosas ou olhos lavar com água em abundância, persistindo irritação procurar socorro médico, caso ingerido procurar socorro médico.

Como todos os nossos produtos, o ARGAFER 2K é uma mistura seca pronta faltando apenas adicionar o aditivo, portanto, nunca adicionar outros componentes como cimento areia, cal e/ou outros líquidos etc. ao produto!

Nunca reutilizar também material que já passou ou está em fase de pega!

### EMBALAGENS / ESTOCAGEM

ARGAFER 2K é fornecido em caixas de 2,25kg com uma embalagem plástica de 1,25kg mais 1kg de aditivo líquido. As embalagens devem estar protegidas contra chuvas e ventos. A altura das caixas não deve ultrapassar 3 unidades.

Sob condições ideais de estocagem o material tem uma validade de 12 meses.