

### DESCRIÇÃO

Minerali Fundo Preparador é indicado para regularizar a absorção das superfícies e criar ponte de aderência físico-química com o substrato.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: (norma ABNT NBR 13.245 de 02/95):

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

### TIPO DE SUPERFÍCIE

### TRATAMENTO

Pintura antiga em más condições	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remover completamente a tinta antiga com espátula, escova de cerdas duras ou lixa.</li><li>• Limpar a superfície para remover o pó resultante do lixamento, com auxílio de um pano/estopa umedecido em água.</li><li>• Aguardar a secagem.</li></ul>
Pintura antiga em boas condições	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lixar bem a superfície, a fim de remover completamente o brilho da tinta anterior.</li><li>• Limpar a superfície para remover o pó resultante do lixamento, com auxílio de um pano/estopa umedecido em água.</li><li>• Aguardar a secagem.</li></ul>
Reboco novo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aguardar secagem e cura (28 dias). Aplicar <b>Fundo Preparador Minerali</b></li></ul>
Imperfeições profundas Superfícies caídas e superfícies com partículas soltas ou mal aderidas	Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superfície. Profundas imperfeições devem ser corrigidas com reboco (após feita correção aguarda secagem e cura no mínimo de 28 dias).
Altamente absorvente ( gesso, fibrocimento)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aplicar selador apropriado ou <b>Fundo Preparador Minerali</b>.</li></ul>
Manchas de gordura ou graxa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavar com solução de água e detergente, enxugar e aguardar secagem</li></ul>
Partes mofadas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavar com solução de água sanitária (1:1) e aguardar durante 6 horas. Em seguida enxaguar e aguardar a secagem.</li></ul>
Reboco fraco (baixa coesão)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). Aplicar <b>Fundo Preparador Minerali</b>.</li></ul>
Concreto novo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). Aplicar <b>Fundo Preparador Minerali</b>.</li></ul>

### APLICAÇÃO

**HOMOGENEIZAÇÃO:** Agite bem o produto até sua completa homogeneização.

**APLICAÇÃO:** Pincel, trincha ou rolo para pintura • **DEMÃOS:** uma demão. • **SECAGEM:** Ao tato 30 min. Final 12 horas.

**DILUIÇÃO:** pronta para o uso • **RENDIMENTO:** 130 a 150 g/m<sup>2</sup> para uma demão.

**RECOMENDAÇÕES:** Evite pintar em dias chuvosos ou com umidade superior a 90%, com ventos fortes, temperatura abaixo dos 10°C e insolação direta sobre a tinta. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer lave toda a superfície com água imediatamente. Em pinturas internas, a aplicação ou retoques de massa podem causar diferenças na absorção da tinta gerando diferenças no acabamento. Este produto deve ser utilizado conjuntamente com a linha complementar das pinturas minerais. Em caso de dúvida entrar em contato com nosso departamento técnico.

**LIMPEZA:** Remoção da tinta no local afetado, limpar imediatamente utilizando pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida limpar com pano umedecido. Para ferramentas, lavar com água imediatamente após o uso.

**COMPOSIÇÃO:** Água, silicato de potássio, quartzo, calcário, pigmentos inorgânicos, modificadores reológicos, dispersantes, polímeros e hidropelentes.

**PRECAUÇÕES:** • Manter a embalagem fechada • Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor • Manter fora do alcance de crianças • Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem • Recomendamos usar óculos de segurança, luva e máscara protetora • Em caso de contato com a pele e os olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos • Em caso de inalação, afastar-se do local • Se ingerido, não provocar vômito • Consulte um médico levando está embalagem • Para mais informações consulte a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-FISPO.

**IMPORTANTE:** proteger as superfícies que não receberão pintura, principalmente alumínio e vidro. Caso entre em contato, limpar imediatamente com esponja ou pano úmido antes da secagem, pois após seco é de difícil remoção.